

**+Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)**

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ ИЛЦ-324/ЛЭ-07-23 от «29» декабря 2023 г.**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «Термокод Технологии» (141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, влд. 2А, к. 18, помещ. 20, офис 203, Российская Федерация; ИНН: 5047279597; Телефон: +7 934 888 00 05; Электронная почта: zakharov@thermocode.ru).
- Наименование продукции:** Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка.
- Типовые представители (образцы):** Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка.
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «Термокод Технологии»
Адрес юридический: 141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, влд. 2А, к. 18, помещ. 20, офис 203, Российская Федерация.
Адрес производства: 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 27, часть помещения 25, Российская Федерация.
- Дополнительная информация:** пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
- Код образца (пробы):** ИЛЦ-324/ЛЭ-07-23
- Дата поступления в лабораторию:** 25.12.2023 г.
- Дата проведения испытаний:** 25 – 29 декабря 2023 г.
- Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.
- НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Результаты испытаний

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод Испытаний
Образец: Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		113 ±12	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		21±9	
Активность 226Ra, Бк/кг		20±4	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	58±7	
Класс материала*	I		

Примечание:

*- в соответствии с ГОСТом 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)»

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Химик-эксперт	А.Н. Воробейчик	Подпись 
---------------	-----------------	--